



# Product Data

## 老人牌丙烯酸磁漆56360

**概述:** 老人牌丙烯酸磁漆56360是一种以丙烯酸树脂和非氯化增塑剂为基料而配制的面漆, 具有理想的光泽和保色性。属物理干燥型。耐海水, 也耐脂烃类物质和动植物油的溅污。

**用途:** 作为老人牌氯化橡胶及丙烯酸漆配套的面漆涂在中等至严重腐蚀性环境中的内、外表面。

**使用温度:** 在干燥条件下最大耐温:80℃(请详见备注)

**认证:** 经英国“纽卡斯尔职业健康协会”试验对谷物无污染。

### 物理参数:

**颜色/色号:** 黑色/19990\* 橙色/50040\*

**漆面:** 半光 半光

**体积固体含量:** 31±1 % 33±1 %

**理论涂布率:** 8.9米<sup>2</sup>/升(以35微米干膜计) 9.4米<sup>2</sup>/升

**闪点:** 25℃ 25℃

**比重:** 1.0公斤/升 1.0公斤/升

**表干:** 约1小时(20℃) 约1小时(20℃)

**指触干:** 3-4小时(20℃) 3-4小时(20℃)

**挥发性有机化合物含量(V. O. C.):** 610克/升 595克/升

\*可根据颜色分类列表提供其它颜色。

### 施工说明:

**施工方法:** 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂

**稀释剂:** 08080 08080 08080

**(最大)** 5% 15% 5%

(请详见备注)

**喷孔:** 0.43毫米

**喷出压力:** 15.0兆帕  
(无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)

**工具清洗:** 稀释剂08080

**漆膜厚度:** 干膜:35微米(请详见备注)

湿膜:100微米

**最小重涂间隔:** 4小时(20℃)(请详见备注)

**最大重涂间隔:** 无(请详见备注)。

**安全:** 小心使用本品, 使用前和使用时, 请注意包装以及罐上所有的安全标签, 还应参考《老人牌公司材料安全说明》, 并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气, 避免油漆接触皮肤和眼睛, 严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工, 必须提供强力通风。



## 老人牌丙烯酸漆56360

- 施工条件:** 施工时, 表面必须完全清洁、干燥, 表面温度在露点以上以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间, 应大量通风。
- 先涂油漆:** 老人牌丙烯酸厚浆漆, 或按规定先涂。
- 加涂油漆:** 无。
- 备注:** 证书发布时, 本品型号为5636。  
颜色: 在含氯的大气环境中暴露后, 某些不含铅的红、黄色可能会变色。  
含铅的颜料所形成的漆膜暴露在含硫的大气中可能会变色。  
要获得完全遮盖效果, 可能需要额外增加一度本涂料, 尤其是对于某些无铅的红色、橙色、黄色和绿色颜料更需如此。  
施工温度: 因为老人牌丙烯酸磁漆56360是热塑型涂料, 所以温度高于40℃时, 长时间的机械作用会使漆膜凹陷; 一旦温度降低, 漆膜的机械性能可以恢复。  
漆膜厚度: 反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚, 因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂, 因此, 一般建议施涂老人牌56360时, 不可太厚。  
重涂: 暴露于污染环境下漆膜在重涂前应用高压淡水彻底清洗表面, 任其自干。  
与其它油漆搭接涂覆可能导致漆膜龟裂。请参阅有关油漆配套的“备注”。  
防滑表面: 如果需要形成防滑表面, 宜趁本品第一层涂膜未干时, 用老人牌防滑粉67500均匀地撒在漆面上(每25米<sup>2</sup>的表面约需2.5公斤防滑粉)。漆膜干后, 把表面多余的防滑粉扫下, 然后再涂以第二道56360。向20升的56360中加入1.0公斤的老人牌防滑珠67420可获得同样效果。
- 声明:** 本中文产品说明书的所有内容和资料是从英文版本翻译过来的, 如果有任何的争议或英文与中文版本之间的差异, 都以英文版本为准。
- 注意:** 本品仅适用于专业用途。
- 公布日期:** 2003年11月-5636019990C0010